



虹牌油漆

單液防水彈泥

ELASTIC WATERPROOF COATING

產 品 號 碼	No.477
型 別	以水性樹脂搭配無機填料及特殊助劑精製而成。
用 途	單液防水彈泥使用於屋頂、內牆、外牆、樓層接縫、女兒牆、浴室、露台、中庭、陽台、窗框、地下室外壁等防水工程（建議使用於非外露型，使用年限更長久）。
產 品 特 色	1. 水性環保，開罐即用好施工。 2. 兼具彈性及韌性，可有效抗裂防止水氣入侵。 3. 附著力超強，厚塗不龜裂。 4. 耐候性及耐老化性優異，大大提升漆膜使用年限。 5. 耐水耐鹼性良好，經得起考驗。 6. 乾燥速度快，能縮短工期。
顏 色	水泥色
比 重	1.3 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1.5 小時以內 堅結 6 小時以內（25℃）
漆 膜 厚 度	一次塗刷依需求約濕膜 400~700 μm ，建議施作兩道以上。
塗 裝 間 隔	6 小時以上（25℃）
理 論 塗 佈 量	4 m^2 / 4KG 裝 20 m^2 / 20KG 裝（以厚度 500 μm 乾膜估算）
總 不 揮 發 分	68%以上
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	0~10%
保 存 期 限	正常情況下，24 個月。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、鋤塗、噴塗（噴槍需選擇 1.5mm 以上的口徑）。
適 用 底 漆	可搭配 No.467 或 No.467 + No.467AD（推薦使用）。
施工方式及注意事項	1. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工。 2. 新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，會降低漆膜性能與附著性，必須養生 2~3 星期，待其完全乾燥後，含水率在 12% 以下，始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他污物，必須清除乾淨始可施工 4. 轉角接頭、管口週邊應至少塗刷二次以上，每一道塗層厚度不可超過濕膜 600μm 以上，每層均待乾燥後，始可後續施作。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。