

永保新厚塗底面兩用漆

EPOXY MULTIMASTIC COATING



- 產品號碼： SP-78
- 類別： 由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊防蝕顏料精製而成之底面兩用塗料。
- 用途： 船舶貨艙、甲板及外板保養用。
- 特性：
- 1.可包容較低表面處理標準。
 - 2.可上塗或被塗各種型式塗料，為最佳維修、環保塗料。
 - 3.漆膜堅韌，具優異的防蝕功能。
 - 4.耐油性及耐藥品性優異。
 - 5.適合裝載穀物。
- 規格資訊：
- 顏色： 灰色、棕色、綠色、銀色
- 光澤度： 半光
- 體積固含量： 83% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 150~240 μ (Micron) 乾膜 125~200 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 25.4 m²/Gal 6.7 m²/L @ 125 μ
- 適用塗料： 面漆： 永保新面漆、優麗漆
- 比重： 1.40 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 5 m²/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 95~115 KU (混合漆 25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=89：11 (重量比)
- 可使用時間： 2 小時 (20°C) 1 小時 (30°C)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗、有氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 14 天 (30°C) 最少 8 小時 最多 28 天 (20°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，放置 10~20 分鐘再使用。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物，必須清除乾淨。
 - 3.陰雨或溫度在 5°C 以下或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 5.貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。
 - 6.在使用於浸泡海水時，第一道必須上塗銀色，以確保陰極防蝕效果。
 - 7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM33XXXSP78X1 V1.0 2024-05-01