

永保新可覆塗面漆

EPOXY RECOATABLE FINISH



- 產品號碼： SP-79
- 類別： 由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊防蝕顏料精製而成之兩液型可覆塗面漆。
- 用途： 船舶、橋樑及一般鋼鐵混凝土構造物用面漆。
- 特性： 1.可上塗或被塗各種型式塗料。
2.漆膜堅韌、附著力強。
3.耐水、耐海水性能極優。
4.能於-10°C以上硬化。
5.容易施工，耐候性良好。
- 規格資訊：
- 顏色： 各色
- 光澤度： 半光
- 體積固含量： 65% 以上
- 建議膜厚： 濕膜 115~230 μ (Micron) 乾膜 75~150 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 32.9 m²/Gal 8.7 m²/L @ 75 μ
- 適用塗料： 底漆： 永保新各底漆
- 比重： 1.30 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 5 m²/L 以上
- 粘度： 90~110 KU (混合漆)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)
- 調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=87：13 (重量比)
- 可使用時間： 5 小時以上 (25°C)
- 塗裝方法： 無氣噴塗、刷塗、滾塗、有氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時 (30°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，不需靜置時間即可施工。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物須清除乾淨，鋼鐵表面須噴砂處理至 SIS Sa 2 1/2 的程度。
 - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 5.貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。
 - 6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM32XXXSP79X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw