



虹牌油漆

永保新可覆塗面漆

EPOXY RECOATABLE FINISH

產 型 用 特	品 號 碼 別 途 性	SP-79 由環氧樹脂及硬化劑，配以特殊防蝕顏料精製而成之兩液型可覆塗面漆。 船舶、橋樑及一般鋼鐵混凝土構造物用面漆。 1. 可上塗或被塗各種型式塗料。 2. 漆膜堅韌、附著力強。 3. 耐水、耐海水性能極優。 4. 能於-10°C以上硬化。 5. 容易施工，耐候性良好。
光 顏 遮 重 粘	澤 蓋 力 量 度	半光 各色 5 m ² /L 以上 1.30 Kg/L 以上 (混合漆) 90~110 KU (混合漆)
乾 漆 理 論 塗 佈 裝 間 隔 混 合 比	燥 時 間 厚 度 塗 佈 量 裝 間 隔 混 合 比	指觸 2小時以內 堅結 6小時以內 完全硬化 7天 (25°C) 濕膜 115~230 μ (Micron) 乾膜 75~150 μ (Micron) 32.9 m ² /Gal 8.7 m ² /L @ 75 μ 最少 3小時 (30°C) 主劑：硬化劑=87：13 (重量比)
固 體 容 積 可 用 時 間 調 薄 劑 用 量 適 用 底 漆 貯 藏 安 定 性 塗 裝 方 法 注 意 事 項	體 容 積 可 用 時 間 調 薄 劑 用 量 適 用 底 漆 貯 藏 安 定 性 塗 裝 方 法 注 意 事 項	65% 以上 5 小時以上 (25°C) No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) 5~10% (不含清洗工具) 永保新各底漆 正常情況下，至少三年。 無氣噴塗、刷塗、滾塗、有氣噴塗 1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，不需靜置時間即可施工。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵等附著污物須清除乾淨，鋼鐵表面須噴砂處理至 SIS Sa 2 1/2 的程度。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。
備	註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。