

型

顏

重

粘

調

適

貯

塗

用

裝

## 型I 牌油流

## 水性環氧透明水泥底漆

## WATER-BASED EPOXY CLEAR CEMENT PRIMER

產 品 號 碼 Rainbowaqua 1073W

別 由環氧樹脂及特殊硬化劑構成之兩液型水性底漆。

特 性 1. 耐水、耐海水及耐污水性能優異。

2. 耐鹼性非常優良。

3. 塗膜堅韌且附著力強。

4. 耐磨損性良好。

5. 水性環保配方、低 VOC, 請參閱 SGS 檢測報告: KV-19-04254-1。

透明

量 1.0 Kg/L 以上(混合漆)

40~80 KU(混合漆 25℃)

乾 燥 時 間 指觸 3 小時以內 堅結 6 小時以內 完全硬化 7 天 (25℃)

漆 膜 厚 度 濕膜 100μ (Micron) 乾膜 25μ (Micron)

理 論 塗 佈 量 38.0 m²/Gal 10.0 m²/L 11.0 m²/kg

塗 裝 間 隔 最少 6 小時 最多 14 天 (25℃) 5 天 (30℃)

混 合 比 主劑:硬化劑=100:12.5(重量比)

積 固 含 量 35~40%

色

度

恩 不 揮 發 物 38%以上(混合漆)

可 用 時 間 4 小時内(混合漆 25℃/100 克)/(混合後塗料請盡快使用,以免膠化)

薄 劑 自來水

漆

法

面

藏安定性

方

施工注意事項

薄 劑 用 量 5~15% (不含清洗工具)/(塗料充分混合後再加水使用)

Rainbowaqua 系列漆(或經公司技術部門建議之面漆)。

正常情况下,至少一年。

刷塗、噴塗、滾塗

1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。

- 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。
- 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時,應避免施工,尤以表面潮濕者,必須使 之完全乾燥,才可施工。
- 4. 塗裝器具用完後,應立即洗淨。
- 5. 在密閉侷限空間內施工時,必須注意充分的通風。
- 6. 塗裝間隔超過規定時間時,必須將漆面磨粗以增加附著力。
- 7. 溫度低於 10℃時,應避免施工。
- 8. 混合後塗料請盡快使用,以免膠化。
- 9. 塗料充分混合後再加水使用。

10.塗料儲存溫度 15~40℃。

備 註 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM4141073W V1.1 显示 最新版次,請參照公司網頁; 如查無資料,請洽業務人員。

## **永記造漆工業股份有限公司**

高 雄 市 小 港 區 沿 海 三 路 26 號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833