



# 虹牌油漆

## 永保新無溶劑面漆

### EPOXY COATING, SOLVENTLESS

產 品 號 碼	No.1015
型 別	由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。
用 途	化學廠、發電廠、鋼鐵廠設施及貯槽裡襯用防蝕面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 漆膜堅韌，附著性非常優良。</li> <li>2. 刷塗一道即可得 200 <math>\mu</math> 以上無針孔厚漆膜。</li> <li>3. 耐水及耐油性特優。</li> <li>4. 耐油與耐藥品性及防蝕等性能非常優良。</li> <li>5. 耐機械磨損及電氣絕緣性優良。</li> </ol>
光 澤	85% 以上
顏 色	有限制 (請參考色卡)
遮 蓋	8 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆) (因顏色而異)
重 量	1.35 Kg/L 以上 (混合漆)
粘 度	90~110 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 6 小時以內      堅結 18 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 375 $\mu$ (Micron)      乾膜 350 $\mu$ (Micron)
理 論 塗 佈 量	10.2 m <sup>2</sup> /Gal      2.7 m <sup>2</sup> /L      2.3 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 24 小時      最多 7 天 (25°C)
混 合 比	主劑：硬化劑=80：20 (重量比)
總 不 揮 發 物	95% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	1/2 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
適 用 底 漆	No.1073 永保新透明水泥底漆 (或按本公司指定用法施工)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	鏝填、刷塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，5 分鐘內須用完。</li> <li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。</li> <li>3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。</li> <li>4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。</li> <li>5. 直接塗於水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。</li> <li>6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。