

永保新無溶劑透明漆(冬)

EPOXY CLEAR SOLVENTLESS FAST DRY



- 產品號碼： 1014FD
- 類別： 由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑構成之兩液型無溶劑透明漆。
- 用途： 水泥壁、水泥管道、水泥製品及貯槽裡襯、工廠地坪等之防酸、鹼透明漆。
- 特性： 1.漆膜堅韌且附著力強。
2.耐油、耐水及耐海水性特優。
3.刷塗一道即可得 200 μ 以上無針孔厚漆膜。
4.耐磨損性良好。
5.耐酸、鹼性非常優異。
6.產品可適用於低溫環境(5°C)，可快速固化成膜。
- 規格資訊： 顏色： 半透明液體
總不揮發物： 95% 以上 (混合漆)
建議膜厚： 濕膜 225 μ (Micron) 乾膜 200 μ (Micron)
理論塗佈量： 16.6 m²/Gal 4.4 m²/L 4.4 m²/Kg
比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
混合比： 主劑：硬化劑=2：1 (重量比)
可使用時間： 7 分鐘(100g@25°C)、10 分鐘(1000g@25°C)、20 分鐘(100g@5°C)
- 塗裝方法： 鏟塗、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 24 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項： 1.主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合。
2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
5.水泥牆、水泥製品之表面必須完全乾燥後，始可施工。
6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
7.塗面受日光照射會變黃，但對品質並無影響 (最好不要分二次施塗)。
8.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10X1014FDX1 V1.0 2025-05-27



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO.,LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw