



# 虹牌油漆

## 無錫滑膜型防污漆

Tin-free Hydrolysis Self-polishing A/F

產 品 號 碼	RAINBOSEAL 800
型 別	由不含錫之機能性金屬、矽共聚樹脂 (Functional Metal Silyl Copolymer) 及無機藥品構成之滑膜型長效能船底防污漆。
用 途	船底用長期防污面漆，漆膜表面因水流之衝擊，可以均勻研磨，平滑如海豹，能節省大量燃料、不污染海水，其防污期限與漆膜厚度成正比。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 無錫型樹脂，不會污染海洋環境。</li> <li>2. 受水流沖擊，可保新鮮而平滑之漆膜。</li> <li>3. 漆膜平滑，減少阻力，可以節省燃料。</li> <li>4. 膜堅韌。</li> <li>5. 乾燥極速。</li> <li>6. 適用於中低航行率船舶。</li> </ol>
顏 色	紅棕色、棕色、藍色、藍綠色、黑色
光 澤	平光
閃 火	26°C (80°F) 以上
黏 度	90 ± 10 KU (25°C)
重 量	1.5 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內      堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 134~268 μ (5.36~10.72 mil)      乾膜 75~150 μ (3~6 mil)
理 論 塗 佈 量	3.73~7.46 m <sup>2</sup> /L    0.13~0.27 L/m <sup>2</sup>
塗 裝 間 隔	最少 6 小時 (25°C)
適 用 底 漆	SP-47 永保新船舶全船通用底漆 (EP-111) SP-50 永保新柏油一度船底防銹漆 (EP-05) SP-47-1 永保新通用底漆 (EP-116) SP-71 永保新壓水艙塗料
固 體 容 積	56± 2%
調 薄 劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調 薄 劑 用 量	0~10% (重量率)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少半年。
塗 裝 方 法	無氣噴塗
無 氣 噴 塗 作 業	噴 嘴 尺 寸 0.021" ~ 0.035" 二次空氣壓力 5 ~ 6 Kg/cm <sup>2</sup> 壓縮比 45 : 1 或更大
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 噴塗施工時，必須注意一切安全措施。</li> <li>2. 第一道及第二道，須使用不同顏色漆，以便分辨。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM3030800X V1.3

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410