

品 號

產

型I 牌油涂

黑水羅松

BITUMINOUS SOLUTION

 型
 別
 由柏油、瀝青等構成之瀝青質清漆。

 用
 途
 貨艙用防銹漆。

 特
 性
 1. 乾燥極速。

2. 耐水性及耐蝕性優良。

3. 容易施工。

SP-69 (OM-03)

 光
 澤
 度
 有光

 顏
 色
 黑色

碼

 閃
 火
 點
 26℃ (80°F)以上

 重
 量
 0.85 Kg/L 以上

黏 度 80~100 KU (25℃)

乾 燥 時 間 指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)

漆 膜 厚 度 濕膜 $90\,\mu$ (3.6 mil) 乾膜 $35\,\mu$ (1.4 mil)

理 論 塗 佈 量 42.0 m²/Gal 11.1 m²/L 12.3 m²/Kg

塗 裝 間 隔 最少4小時(25℃)

固 體 容 積 39% 以上

調 薄 劑 No. 805 松香水 (OM-07) 調 薄 劑 用 量 0~5% (不含清洗工具)

適 用 底 漆 No. 908 金屬表面處理劑(伐銹底漆)(SP-01/02)

無 氣 噴 塗 作 業 噴 嘴 Graco 615,715(相似品亦可代用)

空氣壓力 3~5 Kg/cm²□ 壓 縮 比 45:1 或 33:1

貯 藏 安 定 性 正常情況下,至少一年。

塗 裝 方 法 無氣噴塗、刷塗

PDM72OM03XX V1.0

最新版次,請參照公司網頁; 如查無資料,請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833