橡　膠　漆

RAINBOW CHLOR RUBBER FINISH

產品號碼	No.1401 / 1404 / 1405 / 1406 / 1412 / 1451 / 1451-1 / 1456
型別	由氯化橡膠（Chlorinated Rubber）及特殊合成樹脂為主要原料，配以耐酸顏料精製而成之橡膠面漆。
用途	船舶、橋樑、貯槽、發電廠及化學工廠等之鋼鐵構造物與設施防蝕用面漆。
特性	1. 乾燥迅速，在短時間內可以做疊層塗裝。 2. 塗膜堅韌，耐磨性與附著性非常良好。 3. 抗酸性薰氣的環境及對油濺潑等性能良好。 4. 耐水及防蝕性能優良。 5. 容易施工。
光澤度	20～65%
顏色	白色及指定色
遮蓋力	8 ㎡/L 以上
重量	1.1 Kg/L 以上
黏度	70～85 KU（25℃）
耐屈曲性	6 m/m ϕ 合格
耐鹽水性	浸 3%　NaCl ： 72 小時 合格
耐酸性	浸 5%　H_2SO_4 ： 24 小時 合格
耐水性	浸清水 48 小時 合格
乾燥時間	指觸 1 小時以內　　堅結 6 小時以內（25℃）
漆膜厚度	濕膜 110 μ（Micron）　　乾膜 40 μ（Micron）
理論塗佈量	34.0 ㎡/Gal　　9.0 ㎡/L　　8.2 ㎡/Kg
塗裝間隔	最少 4 小時
總不揮發物	45% 以上
調薄劑	No. 1407 橡膠漆調薄劑（RP-71）
調薄劑用量	5～10%（不含清洗工具）
適用底漆	No. 1402 橡膠紅丹防銹底漆（RP-63）　No. 1449 橡膠鋅鉻鐵鉛紅底漆（RP-64） No. 1403 橡膠防銹底漆（RP-65）　No. 1450 橡膠鋅鉻黃底漆（RP-67） No. 1452 橡膠 MIO 防銹底漆（RP-68） （如有技術質詢，請於本公司技術服務部）
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加橡膠調薄劑調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。 3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。 4. 做耐酸、鹼防蝕塗裝時，必須做底、面各二次以上以確保防酸、鹼功能。 5. 使用在無機鋅粉漆上時，必須先做一層中塗漆，以防氣泡發生。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

永記造漆工業股份有限公司
高雄市小港區沿海三路 26 號　TEL：07-8713181（15線）
FAX：07-8715443・8715833