



虹牌油漆

金典乳膠漆

GOLDEN ACRYLIC EMULSION PAINT

產 品 號 碼	No.433		
型 別	由水性醋酸乙 烯共聚物樹脂，配合耐候、耐鹼顏料及添加劑精製而成之高級水性塗料。		
用 途	辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅、浴室、廚房、走廊牆面、內部裝飾用色彩美麗之面漆。		
特 性	1. 使用清水為溶劑，氣味清新、無公害及引火危險。 2. 耐水、耐鹼性非常優良，保色性佳。 3. 能輕易清洗污漬，耐刷洗試驗 30,000 次以上。 4. 防霉抗菌，通過 JIS Z 2911 防霉及 JIS Z 2801 抗菌之檢測。 5. 符合綠建材標章，無甲醛及鉛汞重金屬添加之安全配方。 6. 塗膜有彈性，伸長率 100% 以上的塗膜彈性，能彌蓋新牆面收縮所產生的微小裂痕。 7. 塗膜細緻，光澤柔和，室內塗裝備感溫馨、典雅與開朗。 8. 施工容易，遮蓋力強，噴塗、手刷、滾刷得心應手。		
光 澤	度	平光	
遮 蓋	力	16.6 m ² /L 以上	
重 量	度	1.3 Kg/ L 以上	
粘 度	度	90～110 KU （25℃）	
乾 燥 時 間	指 觸	1 小時以內	堅 結 3 小時以內（25℃）
漆 膜 厚 度	濕 膜	90 μ （Micron）	乾 膜 35 μ （Micron）
理 論 塗 佈 量		44.0 m ² /Gal	11.7 m ² /L
塗 裝 間 隔		最少 4 小時	
總 不 揮 發 物		白色、淺色 55% 以上	
調 薄 劑		自來水	
調 薄 劑 用 量		10～15% （重量率）	
適 用 底 漆		No.410-1 水性水泥底漆	
貯 藏 安 定 性		正常情況下，至少二年。	
塗 裝 方 法		刷塗、噴塗、滾塗	
注 意 事 項		1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2～3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。	
備 註		油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。	

PDM410433XX V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410