



虹牌油漆

水性環保 AB 膠 HYDROPHILIC EASY CAULK

產品號碼	EP-100
型別	由無溶劑環氧樹脂 (Epoxy Resin) 及特殊親水性硬化劑，配以顏填料精製而成之二元液型水性環保 AB 膠。
用途	專為水泥製品、三合板、石膏板、磁磚等間隙結構設置之高性能親水性黏著劑。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 漆膜堅韌，附著力強。2. 不塌陷，不收縮，不吐黃，不垂流。3. 一次施工即可達成高膜厚要求。4. 耐磨、耐衝擊性極佳。5. 耐水、耐鹼與耐溶劑等性能極優。6. 水性配方環保無毒。7. 使用後的工具只需以水清洗。8. 對板材與水泥牆間隙(軟硬牆)具有良好附著力，且不會龜裂，不需不織布補強。9. 通過 CNS 10141「建築灌注修補用環氧樹脂」(高黏度型)之相關規定。(報告書編號：190604164)10. 通過 CNS 12514-1「建築物構造構建耐火試驗法」之 AB 膠填縫之防火石膏板分間牆防火時效 2 小時 (報告書編號：FPSRC-W0245-CNS-F-07-V)。
顏色	淡藍綠色 (混合後)
粘度	膏狀
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 4 小時以內 完全硬化 7 天 (30°C)
塗裝間隔	最少 4 小時 最多 5 天 (30°C)
混合比	主劑：硬化劑=1：1 (體積比)
固體含量	95% 以上 (混合漆)
比重	1.5 kg/L 以上
可用時間	1 Kg 混合漆 15 分鐘以上 (25°C)
調薄劑	自來水 (僅清洗工具用)
調薄劑用量	不需摻用
貯藏安定性	正常情況下，至少 2 年。
塗裝方法	鏟批
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合使用。2. 表面潮濕時，必須使之完全乾燥後方可施工。3. 施工工具用畢後，應立即以清水洗淨。