



虹牌油漆

新 礪 高 性 能 塗 料

POLYSILOXANE TOP COATING

產 品 號 碼	No.2950
型 別	由特殊矽氧烷樹脂 (Poly Siloxane) 配以防銹顏料及硬化劑精製而成，兼具耐候性與防蝕性之面漆。
用 途	車輛、木製品、金屬、塑鋼及水泥面等製品之面塗塗料。
特 性	1. 具有良好之耐候性，經久不變色，不失光。 2. 光澤度高，表面平滑美觀。 3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質侵蝕。 4. 具有優越之附著性與硬度及耐磨性。 5. 可取代環氧樹脂中塗及聚胺基甲酸酯面漆，2 道變 1 道，可節省工錢及施工時間。
顏 色	各色、透明
重 量	1.3Kg/L 以上
粘 度	80 KU 以上 (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 4 小時以內 (25°C) 堅結 8 小時以內
塗 裝 間 隔	最低 24 小時 最高 14 天
漆 膜 厚 度	濕膜 79 μ ~ 158 μ (Micron) 乾膜 75 μ ~ 150 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	23.8 ~ 47.7 m ² /Gal 6.3 ~ 12.6 m ² /L 4.8 ~ 9.7 m ² /Kg (乾膜 75 ~ 150 μ)
體 積 固 含 量	95% 以上 (各色含量稍有差異)
可 使 用 時 間	8 小時 (25°C)
主劑與硬化劑比例	4.3 (主劑) : 0.7 (硬化劑)
調 薄 劑	專用調薄劑 (SP-12)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
注 意 事 項	1. 主劑及硬化劑，必須按規定比例，均勻調合。 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及蝕性鹽類等附著物，必須清除乾淨。 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應儘量避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。 5. 在貯槽內之施工，必須注意充分的通風。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。