

水性透明石頭金油

CLEAR STONE COATING



產品號碼： 472

型別： 以水性高耐候型特殊改質壓克力樹脂搭配特殊填充料劑精製而成。

用途： 虹牌水性透明石頭金油可有效幫助戶外磁磚、二丁掛、玻璃、石材、抵石子、洗石子、斬石、瓦片、文化石、磚頭、天然石片使用年限加長，因為傳統的有機塗料例如壓克力塗料，使用年限通常在 1~3 年，虹牌水性透明石頭金油因採用特殊強化樹脂，耐候性及不黃變性可大幅提升，藉此增長使用年限至 3~5 年甚至更長以達到減少短期保養工程，省時省工省麻煩！

特性： 1.水性環保塗料、乾燥快速。
2.透明度高且光澤度高更勝油性。
3.優異之耐候性及不黃變性。
4.超強附著性。
5.良好之耐鹼性及耐水性。

規格資訊： 顏色： 透明
光澤度： 有光、消光
總不揮發物： 30% 以上
建議膜厚： 濕膜 50 μ (Micron) 乾膜 20 μ (Micron)
理論塗佈量： 15 m^2/L 56.7 m^2/Gal 150 $m^2/10L$
比重： 1.02 Kg/L 以上

混合調薄： 調薄劑： 清水
調薄劑用量： 0~15%

塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗（建議薄塗塗裝兩道以上）

乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內（25°C）

塗裝間隔： 至少 3 小時以上（25°C）

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少二年。

注意事項： 1.新水泥因含有大量水份與游離鹼物質，必須養生 2-3 星期待其完全乾燥後，且含水率在 12% 以下，始可施工。
2.陰雨或大氣相對濕度(RH)在 85%以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C ~ 40°C 時始可施工。
3.被塗物表面之油脂、灰塵及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
4.多孔性底材第一道建議稀釋 10% 水塗裝，第二道建議原液直接塗裝。
5.水性透明塗料不可一次厚塗，易造成水分無法完全乾燥產生之白霧感。
6.NO.472 水性石頭金油應避免做於可踩踏之地面及大面積平面上。
7.白水泥市售品質不一，NO.472 水性石頭金油應避免施作於其上。
8.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0472X1 V1.1 2025-10-15



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw