

彩虹醇酸漆 11



醇酸底漆

產品號碼：RAINBOKYD 11

型別：改質磷酸鋅醇酸底漆。

- 特性：
- 1.適合使用於建築鋼材和非浸沒於水中的鋼材表面。
 - 2.為經濟通用的維修或新建底漆。
 - 3.底漆經長時間室外曝露後不影響與上一層漆的黏著性。
 - 4.不含鉛和鉻。
 - 5.不能在含鋅底漆上應用，除非用於乾燥的室內表面。
 - 6.可用常規油漆系統覆塗。
 - 7.低延燃性。

規格資訊：

顏色：灰色、棕色
光澤度：平光
VOC 含量：450 (g/l) 以下
體積固含量：56 % 以上
建議膜厚：濕膜 62.5 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理論塗佈量：60.5 m²/Gal 16 m²/L
比重：1.4 kg/L 以上

混合調薄：調薄劑：No.805 松香水(OM-07)
調薄劑用量：0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)

塗裝方法：無氣噴塗、刷塗、滾塗

乾燥時間：指觸 30 分以內 堅結 4 小時以內 (25°C) (35 μ)

塗裝間隔：最少 6 小時

貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少二年。

- 注意事項：
- 1.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。
 - 2.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。
 - 3.貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。

PDM30XX30011X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw