



虹牌油漆

彩虹醇酸漆 11

醇酸底漆

產品號碼	RAINBOKYD 11
型別	改質磷酸鋅醇酸底漆。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 適合使用於建築鋼材和非浸沒於水中的鋼材表面。2. 為經濟通用的維修或新建底漆。3. 底漆經長時間室外曝露後不影響與上一層漆的黏著性。4. 不含鉛和鉻。5. 不能在含鋅底漆上應用，除非用於乾燥的室內表面。6. 可用常規油漆系統覆塗。7. 低延燃性。
光澤度	平光
顏色	灰色、棕色
揮發性有機化合物	VOC 450 (g/l) 以下
重量	1.4 kg/L 以上
乾燥時間	指觸 30 分以內 堅結 4 小時以內 (25°C) (35 μ)
塗膜厚度	濕膜 62.5 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
固體容積	56±2%
理論塗佈量	60.5 m ² /Gal 16 m ² /L
塗裝間隔	最少 6 小時
調薄劑	No.805 松香水(OM-07)
調薄劑用量	0~2% (刷塗、滾塗) 0~3% (無氣噴塗)
建議塗裝系統	請參考各塗裝系統
貯藏安定性	正常情況下，至少二年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。2. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，或底材溫度低於露點 3°C 以下時，應避免施工。3. 貯槽內之施工，必須注意以充分之通風。