



虹牌油漆

467AD 底漆密著促進劑

ADHESION PROMOTER FOR SEALER

產 品 號 碼	No.467AD
型 別	以優異的水性改質聚合物搭配特殊微米級助劑精製而成。
用 途	搭配 No.467 高滲透型強效防水底漆使用。
特 性	以下特性均為 No.467 與 No.467AD 均勻攪拌混和後之效果： 1. Hybrid 複合結構：漆膜塗層+滲透結晶體形成雙重防水保護層。 2. I.E.離子交換結晶技術：滲透至底材縫隙進行離子交換產生結晶完整阻擋水份與水氣。 3. M.P.微分子密合科技：微小分子有效黏著底材，緊密結合。 4. 多元底材、輕鬆搞定。
顏 色	透明
比 重	1.02 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25℃)
理 論 塗 佈 量	50.3 m ² /Gal 13.3 m ² /L
包 裝 重 量	2 公升裝、10 公升裝
有 效 期 限	正常情況下 3 年
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗
適 用 面 漆	No.424、No.406、No.421、SA2000、SA3000、SA5000、3D 立體造型漆，上述各類水性塗料。
密 著 促 進 劑	1 加侖 No.467+2 公升 No.467AD
建 議 用 量	5 加侖 No.467+10 公升 No.467AD
使 用 方 法	1. 混和後請徹底攪拌均勻，被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 2. 混和後不須額外加水稀釋，可直接塗佈於底材上。 3. 混和後請於當天使用完畢，以免變質。
注 意 事 項	1. 避免與眼、口、鼻直接接觸，應配戴適當的防護器具。 2. 混和後請徹底攪拌均勻，確保 No.467 與 No.467AD 達到最好的產品效果。 3. 置容器於通風陰涼處，切勿置放於太陽可照射之區域，以免變質。 4. 被塗物表面潮濕及雨天前後應避免施工，才可確保施工品質。 5. 乾燥時間會因漆膜厚度、底材種類、環境濕度、通風條件而有所差異。
備 註	實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM410467AD V1.3

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410