



虹牌油漆

780 水性水泥漆

780 Waterbase Paint

產 品 號 碼	No.780
型 別	採用先進水性特殊樹脂研製，添加環保安全之原料，符合環保規範，不會造成人體危害。
用 途	辦公大樓、公共場所、醫院、店鋪及住宅建築物內部活動空間之水泥牆及天花板面裝飾刷塗。
特 性	1. 無添加甲醛及鉛、汞、重金屬之安全配方，符合綠建材材料之規定。 2. 保色性佳，有多種基本顏色可供選擇。 3. 遮蓋力佳及優良刷塗手感，塗裝面積大，施作容易上手。塗膜細緻度佳。 4. 耐水、耐鹼性能優異，漆膜透氣性佳。 5. 防霉效果符合 JIS Z 2911 防霉 0 級測試，並有抗菌效果。 6. 優異耐洗刷次數，超越 CNS4940 水性水泥漆國家標準。
光 澤	平光
遮 蓋	12.5 m ² /L 以上
重 量	1.4 kg/L 以上
粘 度	90~110KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	45.0 m ² /Gal 12.0 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 3 小時
總 不 揮 發 物	50% 以上
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	10%~20% (體積比)
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少二年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下始可施工。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410780XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410