



虹牌油漆

SA5000 全效防塵漆

ALL-WEATHER DIRT SHEDDING EXTERIOR PAINT

產 品 號 碼	SA5000
型 別	以水性高耐候型矽改質壓克力樹脂為主體並搭配耐候級顏填料及特殊添加劑精製而成之外牆專用高耐候、防水、防塵塗料。
用 途	SA5000 全效防塵漆提供戶外牆面之保護、常保如新、塗膜平滑緻密且富有彈性，可預裂紋縫隙的產生、良好的耐候性佳可延長使用年限。
特 性	1. 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、住宅等水泥外牆面之防護裝飾用塗料。 2. 優異之耐候性，經長期紫外線及雨水侵襲、色彩持久不易褪色。 3. 同時具備彈性及抗髒汙性，填補隙縫、預防裂紋、輕鬆維持潔淨度。 4. 良好之耐鹼性、耐水性、抗藻性、防霉性。 5. 優異之附著性。
顏 色	白色、各色。
比 重	1.05 Kg/L 以上
乾 燥 時 間	指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 180 μ (Micron) 乾膜 80 μ (Micron)
塗 裝 間 隔	至少 6 小時以上 (25°C)
理 論 塗 佈 量	20.5 m ² /Gal 5.5 m ² /L
總 不 揮 發 分	50% 以上
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	5~20%
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少兩年。
塗 裝 方 法	噴塗、滾塗、刷塗 (建議施工道數 2~3 道)
適 用 底 漆	No.467 高滲透型強效防水底漆 No.467 高滲透型強效防水底漆+No.467AD 密著促進劑 (推薦使用)
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，以不超過規定用量為原則。 2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水分及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 3. 新水泥牆因含有大量水分及游離鹼性物質，會降低漆膜性能與附著性，須待其完全乾燥後，水分值 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。 4. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕時，必須使之完全乾燥；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。
備 註	實際塗刷面積會依底材性質、底材表面狀況、施工工具及其他環境因素影響。

PDM07SA500X V1.2

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410