



水性多功能漆

WBA Multi-Purpose Paint

產品號碼	CONTIARCH 4475
型別	水性壓克力樹脂
用途	康捷明水性多功能漆具備快速乾燥以及多底材附著特性，適合需求快速施工及使用之各種空間。無論是欄杆、水泥牆面、PVC 管更甚至各種裝潢材與櫥櫃都能只用一種產品解決。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 底面合一。2. 多底材附著（金屬製品、POLY 板、發泡板、美耐板、PVC 管、水泥磚牆等...）。3. 快速乾燥，可快速塗覆，僅需 24 小時即可使用空間。4. 可撓性塗層，倉庫地板塗料到金屬欄杆，在彎曲、移動、膨脹或收縮時具有抗開裂和抗剝落的能力。
顏光比	電腦調色 2232 色
乾漆塗理總調調貯塗適	色澤重間度隔量分劑用量性材
乾燥漆塗理總調調貯塗適	1.15 Kg/L 以上
乾燥漆塗理總調調貯塗適	指觸 20 分鐘以內 (25°C)
乾燥漆塗理總調調貯塗適	濕膜 50 μ (Micron)
乾燥漆塗理總調調貯塗適	夏季約 1 小時
乾燥漆塗理總調調貯塗適	12 m ² /L 36 m ² /3L
乾燥漆塗理總調調貯塗適	50% 以上
乾燥漆塗理總調調貯塗適	清水
乾燥漆塗理總調調貯塗適	0~10% (金屬基材 0~5%)
乾燥漆塗理總調調貯塗適	正常情況下，至少二年。
乾燥漆塗理總調調貯塗適	滾塗、噴塗、刷塗
乾燥漆塗理總調調貯塗適	鍍鋅板、一般鐵件、POLY 板、美耐板、發泡板、金屬製品、木製品、矽酸鈣板、水泥牆面。
注意事	<ol style="list-style-type: none">1. 被塗物：表面之油脂、灰塵及其他附著污物，須清除乾淨，即可施工。 中重度生鏽底材：使用鋼刷將表面斑駁漆面及鐵鏽清除乾淨並上塗水性鍍鋅漆，即可施工。 富含油脂（或單寧）之木製品：打磨後需上塗木器封油底漆。2. 陰雨或大氣相對濕度在 70RH 以上，應避免施工；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。3. 建議使用滾塗&噴塗，局部修補可用刷塗。4. 施作時請避免一次性厚塗，避免因表乾裡不乾而影響塗料性能。5. 施做表面如較為粗糙或有坑洞，塗裝方法建議採用噴塗。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDMC054475XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

CONTINENTAL COATINGS INC.

10938 Beech Ave, Fontana, CA 92337

T:909-355-1200 F:909-355-2061 W:www.continentalyca.com