

# 永保新甲板泥

## EPOXY DECK COMPOUND



產品號碼： 1072 (EP-16)

類別： 由環氧樹脂、硬化劑及有色矽砂構成之三液型甲板泥。

用途： 甲板及地板耐重負荷、耐酸、耐鹼塗敷用。

- 特性：
- 1.緻密、耐磨、耐重負荷。
  - 2.耐酸，耐鹼性極優。
  - 3.與鋼鐵甲板、地板之附著力極優。
  - 4.重負荷下不龜裂。
  - 5.熱絕緣性優良。

規格資訊： 顏色： 棕紅色及綠色。

建議膜厚： 濕料層 11 m/m (440 mil) 乾料層 10 m/m (400 mil)

理論塗佈量： 18 Kg/m<sup>2</sup>

適用塗料： 底漆： No.1006 永保新鋅粉底漆 (EP-03)  
No.1009 永保新防銹底漆 (EP-02)  
No.1007 永保新紅丹底漆 (EP-01)  
(或按本公司指定用法施工)

比重： 1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)

其他資訊： 表面：平滑耐磨表面及粗糙防滑表面

混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用於清洗工具)

調薄劑用量： 不得摻用

混合比： 主劑：硬化劑：有色矽砂=19.7：6.4：73.9 (重量比)

可使用時間： 30 分鐘 (混合漆 25°C)

塗裝方法： 手工鏟敷

乾燥時間： 指觸 3 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)

塗裝間隔： 最少 8 小時 最多 2 天 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

- 注意事項：
- 1.主劑、硬化劑及有色矽砂，必須按規定比例均勻調合。
  - 2.陰雨或潮濕時，儘量避免施工鏟敷，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥後，再行施工。
  - 3.各項工具於使用畢，須立即洗淨。
  - 4.塗裝間隔超過規定時間時，必須將重疊面磨粗，以確保附著力。
  - 5.如需防滑表面時，須另塗一道 No.1071 永保新防滑漆。

PDM10XXX1072X1 V1.0 2024-05-01