

紅色底漆(一般用)

RED OXIDE SURFACER, GENERAL PURPOSE



- 產品號碼： 910
- 型別： 由苯酚樹脂 (Phenolic Resin) 及特殊樹脂配以紅氧化鐵精製而成之廉價防銹漆。
- 用途： 車輛、機械設施等大批防銹工程用底漆。
- 特性：
1. 乾燥迅速。
2. 有良好附著性及研磨性。
3. 防銹力強。
4. 價格低廉。
- 規格資訊：
顏色： 紅色
光澤度： 平光
總不揮發物： 65% 以上
建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)
理論塗佈量： 42.0 m^2 /Gal 11.1 m^2 /L 8.2 m^2 /Kg
適用塗料： 底漆： No.908 金屬表面處理劑 (伐銹底漆) (SP-01/02)
面漆： No.903 灰色底漆、鮮麗漆、調合漆、斑紋漆
比重： 1.3 Kg/L 以上
遮蓋力： 12.5 m^2 /L 以上
粘度： 80~100 KU (25°C)
- 混合調薄：
調薄劑： No.805 松香水 (OM-07)
調薄劑用量： 5~10% (不含清洗工具)
- 塗裝方法： 刷塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 15 分以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。
2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。
3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。
4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
5. 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM09XXX0910X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw