

# 永保新玻璃纖維積層塗料

## EPOXY FIBER GLASS MULTILAYER COATING



- 產品號碼： 1025
- 類別： 由環氧樹脂、硬化劑及玻璃纖維簾構成之塗料。
- 用途： 化工廠、食品廠、造紙廠、廢水處理廠之地面及桶槽、清水槽等裡襯。
- 特性： 1.平滑、無縫、不滲透。  
2.耐衝擊性及耐磨性特優。  
3.機械性能特優，耐重負荷及大型車輛之輾壓。  
4.與金屬面之附着力強，不龜裂、不剝落。  
5.耐化性強，特別適用於嚴重之腐蝕環境。  
6.不受冷熱溫差之影響而變形。
- 規格資訊：
- 顏色： 天然色
- 建議膜厚： 0.9 m/m (EM-450 一次積層)  
0.6 m/m (EM-300 一次積層)  
0.15 m/m (EM-30 一次積層)
- 理論塗佈量： 1.7 Kg/m<sup>2</sup> (含 EM-450 一次積層)  
1.1 Kg/m<sup>2</sup> (含 EM-300 一次積層)  
0.2 Kg/m<sup>2</sup> (含 EM-30 一次積層)
- 適用塗料： 面漆： No.1015 永保新無溶劑面漆
- 比重： 1.1 Kg/L 以上 (樹脂混合物)
- 粘度： 膏狀
- 混合調薄： 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12)  
(僅可以用於清洗工具)
- 調薄劑用量： 不得摻用
- 可使用時間： 30 分鐘 (樹脂混合物 25°C)
- 塗裝方法： 手工積層法
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 12 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 8 小時 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.調薄劑僅供清洗工具，不得加入其中使用。
  - 2.主劑與硬化劑須充份攪拌均勻，玻璃纖維須完全浸潤，不可有殘留氣泡。
  - 3.陰雨、潮濕氣候或大氣相對濕度在 85% RH 以上時避免施工。
  - 4.水泥面強度至少 150Kg/cm<sup>2</sup> 以上，不可有油漬、砂粒或灰塵。
  - 5.施工時請戴手套，以免皮膚接觸。

PDM19XXX1025X1 V1.0 2024-05-01