



# 虹牌油漆

## 水性路線漆

### WATER-BORNE TRAFFIC RACK COATING

產 品 號 碼	No.427TL												
型 別	由水性乳液樹脂、助劑及特殊顏填料組合而成之單液型水性路線漆。												
用 途	適用於室內、外之水泥基材及柏油瀝青路面等畫線標記工程。												
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥非常快速，具有 10 分鐘快速通車之特性。</li> <li>2. 耐候性、耐水性、 耐磨性特優（可承受 25 噸重車壓載）。</li> <li>3. 水性環保塗料；具有非常低的 VOC 值（限量值低於 100g/L）。</li> <li>4. 不含鉛、汞、甲醛；既安全且無臭味。</li> </ol>												
光 澤 度	平光 ~ 半光												
重 量	1.4 Kg/L 以上												
粘 度	60 Ku (25°C) 以上												
總 不 揮 發 物	60 % 以上												
乾 燥 時 間	指觸 10 分鐘內      堅結 0.5 小時以內      完全硬化 7 天 (25°C)												
表 面 處 理	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 新設置之瀝青柏油路面需待至少 7 天後方可施工。</li> <li>2. 水泥基材須經過至少 28 天養身期,並經機具打磨後方可施工。</li> <li>3. 施工前請參閱本公司提供之施工規範。</li> </ol>												
塗 裝 間 隔	最少 5 分鐘 / 最多 7 天 (25°C/120μ 濕膜) 可重塗最短時間												
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>WFT (濕膜)</th> <th>15°C</th> <th>25°C</th> <th>30°C</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>120μ</td> <td>15 min</td> <td>5 min</td> <td>3 min</td> </tr> <tr> <td>250μ</td> <td>30 min</td> <td>8 min</td> <td>6 min</td> </tr> </tbody> </table>	WFT (濕膜)	15°C	25°C	30°C	120μ	15 min	5 min	3 min	250μ	30 min	8 min	6 min
WFT (濕膜)	15°C	25°C	30°C										
120μ	15 min	5 min	3 min										
250μ	30 min	8 min	6 min										
漆 膜 厚 度	濕膜 180 μ      乾膜約 100 μ												
塗 佈 道 數	至少 2 道 (每道至少 100μ 乾膜；塗佈量：約 0.3 Kg/m <sup>2</sup> )												
調 薄 劑	自來水 (清洗工具用 5~10%)												
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。												
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗												
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 被塗物表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等污染物，務必清除乾淨。</li> <li>2. 倒出桶外之塗料切勿回收使用，以確保品質。</li> <li>3. 陰雨天或基材表面潮濕時,應避免施工。</li> <li>4. 開罐後剩餘之塗料應避免久置，以免變質。</li> <li>5. 塗料建議應儲放於通風陰涼處，切勿置放於室外曝曬，以免影響材料品質。 (建議 儲放溫度：40°C 以下)</li> </ol>												
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。												

PDM410427TL V1.1

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410