

型I 牌油 油

橡膠紅丹底漆

RAINBOW C.R. RED LEAD PRIMER

產	品 號	碼	No. 1402 (RP-63)
型		別	由氯化橡膠(Chlorinated Rubber)及特殊合成樹脂為主要原料,配以紅丹防銹顏料精製而成之防酸鹼及防銹用底漆。
用		途	船舶、橋樑、貯槽、發電廠及化學工廠等鋼鐵構造物與設施防蝕用底漆。
特		性	 乾燥迅速,在短時間內可以做疊層塗裝。 漆膜堅韌、耐磨性與附著性非常良好。 耐水、耐候及防銹性能非常優良。 容易施工。
光	澤	度	平光
顏		色	橙紅色
遮	蓋	力	8 ㎡/L 以上
重		量	1.4 Kg/L 以上
黏		度	70~100 KU (25°C)
耐	屈曲	性	6 m/m φ 合格
耐	鹽水	性	浸 3% NaCl-144 小時 合格
乾	燥時	間	指觸 1 小時以內 堅結 3 小時以內 (25℃)
漆	膜 厚	度	濕膜 100μ (Micron) 乾膜 40μ (Micron)
理	論 塗 佈	量	37.8 m³/Gal 10.0 m³/L 7.1 m³/Kg
塗	裝 間	隔	最少 3 小時
總	不 揮 發	物	62% 以上
調	薄	劑	No. 1407 橡膠漆調薄劑(RP-71)
調	薄 劑 用	量	0~5% (不含清洗工具)
適	用 底	漆	No. 908 金屬表面處理劑(伐銹底漆)(SP-01/02)
適	用 面	漆	No. 1401/ 1404/ 1405/ 1406/ 1451 橡膠面漆
貯	藏 安 定	性	正常情況下,至少一年。
塗	裝 方	法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
施	工注意事	項	1. 使用前必須充分攪拌均勻,油漆如太稠時,可酌加橡膠調薄劑調薄,但以不 超過規定用量為原則。
			2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物必須清除乾淨。

PDM141402XX V1.0

註

備

最新版次,請參照公司網頁; 如查無資料,請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

3. 表面潮濕、凝結有露水或在陰雨天時,應避免施工。

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

4. 做耐酸、鹼防蝕塗裝時,必須做底、面各二次以上以確保防酸、鹼功能。

高 雄 市 小 港 區 沿 海 三 路 26 號 TEL:07-8713181(15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833