

透明底漆

EPOXY CEMENT PRIMER, SOLVENTLESS



產品號碼： 1030 SUPER

型別： 由特殊環氧樹脂及水性硬化劑所構成知兩液型水性底漆。

用途： 磁磚、水泥及工廠地坪等防水、防鹼用底漆。

特性： 1.耐水、耐海水及耐汗水性能優異。

2.刷塗一道即可得 200 μ 以上。

3.耐鹼性非常優良。

4.塗膜堅韌且附著力強。

5.耐磨損性良好。

6.水性環氧配方，低 VOC。

規格資訊： 顏色： 透明

體積固含量： 70% (混合漆)

建議膜厚： 濕膜 142 μ (Micron) 乾膜 100 μ (Micron)

理論塗佈量： 34.4 m²/Gal / 7.1 m²/L / 7.1 m²/kg (DFT=100 μ)

適用塗料： 面漆： 永保新、優利漆、永特龍、永氟龍等面漆

混合調薄： 調薄劑： 乾淨淡水

混合比： 主劑：硬化劑 = 1：2 (重量比)

可使用時間： 30 分鐘以下 (25°C)

塗裝方法： 刷塗、滾塗、鏟塗

乾燥時間： 指觸 4 小時以內 堅結 8 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)

塗裝間隔： 最少 8 小時 最多 10 天 (25°C)

貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。

注意事項： 1.主劑及硬化劑必須按規定比例均勻調合後才可使用。

2.被塗物表面之水份，油脂、污泥及灰塵等附著污物必須清除乾淨。

3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者必須使之完全乾燥。

4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。

5.貯槽內之施工，必須注意充分的通風。

6.塗裝間隔超過規定的時間，必須將漆面磨粗以增加其附著力。

7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

8.素地需整平墊高時，可作為砂漿使用，並具自流平效果

配比=B:H:(#20-40 目砂):水=10:20:90:2.4

