



# 虹牌油漆

## 優麗漆 (金色)

### POLYURETHANE COATING, (GOLDEN)

產 品 號 碼	No.738
型 別	由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型金色面漆。
用 途	寺廟水泥製品之外露部塗飾用面漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 光澤度高，表面平滑美觀。</li> <li>2. 耐候性特佳，經久不變色、不失光。</li> <li>3. 耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。</li> <li>4. 具有優越之附著性與硬度及耐磨性。</li> </ol>
光 澤 度	金黃色
遮 蓋 力	5 m <sup>2</sup> /L 以上 (混合漆)
重 量 度	0.9 Kg/ L 以上 (混合漆)
粘 度	65~85 KU (混合漆) (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 6 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 60 μ (Micron)                  乾膜 30 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	63.2 m <sup>2</sup> /Gal                      16.7 m <sup>2</sup> /L                      16.5 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時                  最多 30 天
混 合 比	主劑：硬化劑=85：15 (重量比)
總 不 揮 發 物	55% 以上 (混合漆)
可 用 時 間	3 小時 (混合漆 25°C)
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	10~25% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.1002 永保新白底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
適 用 面 漆	No.722 優麗漆透明 (N 型)                  No.T200V 永特龍透明漆 No.5302F 永特龍透明面漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	1.噴塗 2.刷塗或滾塗 (須訂手刷型)
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。</li> <li>2. 被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。</li> <li>3. 稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。</li> <li>4. 硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。</li> <li>5. 因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。</li> <li>6. 一次噴塗厚度超過 50 μ 時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。</li> <li>7. 塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。</li> <li>8. 如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。</li> <li>9. 陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。
PDM710738XX V1.3	最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410