

## 優麗漆(金色)

### POLYURETHANE COATING, (GOLDEN)



- 產品號碼： 738
- 型別： 由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型金色面漆。
- 用途： 寺廟水泥製品之外露部塗飾用面漆。
- 特性： 1.光澤度高，表面平滑美觀。  
2.耐候性特佳，經久不變色、不失光。  
3.耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。  
4.具有優越之附著性與硬度及耐磨性。
- 規格資訊：
- 顏色： 金黃色
- 總不揮發物： 55% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 60 $\mu$  (Micron) 乾膜 30 $\mu$  (Micron)
- 理論塗佈量： 63.2 m<sup>2</sup>/Gal 16.7 m<sup>2</sup>/L 16.5 m<sup>2</sup>/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.1002 永保新白底漆  
(或本公司推薦其他系列底漆)  
面漆： No.722 優麗漆透明 (N型)  
No.T200V 永特龍透明漆  
No.5302F 永特龍透明面漆
- 比重： 0.9 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 5 m<sup>2</sup>/L 以上 (混合漆)
- 粘度： 65~85 KU (混合漆) (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
- 調薄劑用量： 10~25% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=85：15 (重量比)
- 可使用時間： 3 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 1.噴塗 2.刷塗或滾塗 (須訂手刷型)
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 30 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
  - 2.被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
  - 3.稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。
  - 4.硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
  - 5.因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
  - 6.一次噴塗厚度超過 50 $\mu$  時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。
  - 7.塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
  - 8.如因改變手刷或滾塗，請通知本公司業務代表。
  - 9.陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。
  - 10.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM71XXX0738X1 V1.0 2024-05-01