



# 虹牌油漆

## 船邊漆

RAINBOW C. R. T/S

產品號碼	SP-41 (RT-31~34)
型別	由氯化橡膠 (Chlorinated Rubber) 及耐候性顏料組成之拖網船專用船邊漆。
用途	拖網船邊部位用面漆。
特性	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 乾燥迅速，可短時間重塗，附著力強，亦可上塗於完全硬化的醇酸樹脂 (Alkyd Resin)。</li><li>2. 漆膜堅韌耐磨性好。</li><li>3. 耐機械磨損性極優。</li><li>4. 耐海水侵蝕及耐海洋氣候佳。</li><li>5. 耐海上浮油性優異。</li></ol>
光澤	有光
顏色	各色
閃火點	26°C (80°F) 以上
重黏度	1.2 Kg/L 以上
乾燥時間	指觸 1/2 小時以內                      堅結 2 小時以內 (25°C)
漆膜厚度	濕膜 90 μ (3.6 mil)                      乾膜 35 μ (1.4 mil)
理論塗佈量	42.0 m <sup>3</sup> /Gal              11.1 m <sup>3</sup> /L              9.3 m <sup>3</sup> /Kg
塗裝間隔	最少 4 小時 (25°C)
固體容積	39% 以上
調薄劑	No.1407 橡膠漆調薄劑 (RP-71)
調薄劑用量	5~10% (不含清洗工具)
適用底漆	SP-16 橡膠一度船底防銹漆 (RA-11) SP-32 永美塑膠船底防銹漆 (VA-11) (或按本公司指定用法施工)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	無氣噴塗、刷塗、滾塗
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加橡膠調薄劑調薄，但 以不超過規定用量為原則。</li><li>2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、損毀或鬆懈舊漆膜及腐蝕性鹽類等附 著污物必須清除乾淨，以確保油漆防護功能。</li><li>3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天時，應避免施工。</li></ol>
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。