

水性水泥漆

ACRYLIC EMULSION PAINTS



- 產品號碼： 406
- 型別： 由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之水性水泥漆。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。
3.塗膜堅固，外表美觀。
4.耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。
5.耐水性、耐鹼性特優，符合 CNS4940 規範。
- 規格資訊：
- 顏色： 各色
- 光澤度： 平光、有光
- 總不揮發物： 淺色 50 % 以上 深色 45 % 以上
- 建議膜厚： 濕膜 85 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 44.5 m²/Gal 11.8 m²/L
- 適用塗料： 底漆： No.467 高滲透型強效防水底漆
(建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)
- 比重： 1.0 kg/L 以上 (因色而異)
- 粘度： 70 KU 以上 (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： 自來水
調薄劑用量： 5~10%
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 2 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 3 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
- 注意事項： 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。
2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
3.紅色、#18 黃色、#19 黃色，僅可單獨使用，不適合供調色用途。如需調色，請用 No.411~412 各色水性水泥漆以防褪色。
4.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。
5.陰雨或大氣在 85%相對濕度(RH)以上時，應避免施工；表面溫度介於 5°C~40°C 時始可施工。
6.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410XX0406X1 V1.2 2025-10-07



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw