



虹牌油漆

水性水泥漆

ACRYLIC EMULSION PAINTS

產 品 號 碼
型 別

No.406/407/408/409

用 途

由耐水、耐鹼性非常優異之水性壓克力樹脂為主要成份，配合特殊顏料及添加劑精製而成之水性水泥漆。

特 性

辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店鋪、住宅等水泥內、外壁之防護、裝飾用面漆。

1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2. 以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。
3. 塗膜堅固，外表美觀。
4. 耐候性佳，雖經日曬雨淋不粉化。
5. 耐水性、耐鹼性特優。

光 澤

平光、有光

顏 色

各色

遮 蓋

8 m²/L 以上（因色而異）

重 量

1.0 kg/L 以上（因色而異）

粘 度

70 KU 以上（25℃）

乾 燥 時 間

指觸 1/2 小時以內

堅結 2 小時以內（25℃）

漆 膜 厚 度

濕膜 85 μ（Micron）

乾膜 35 μ（Micron）

理 論 塗 佈 量

44.5 m²/Gal

11.8 m²/L

11.8 m²/Kg

塗 裝 間 隔

最少 3 小時

總 不 揮 發 物

白色 50 % 以上

其他顏色 45 % 以上

調 薄 劑 用 量

自來水

5~10%

適 用 底 漆

No.467 高滲透型強效防水底漆（建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳）

貯 藏 安 定 性

正常情況下，至少三年。

塗 裝 方 法

刷塗、滾塗、噴塗

注 意 事 項

1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄。但以不超過規定用量為原則。
2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
3. 紅色、#18 黃色、#19 黃色，僅可單獨使用，不適合供調色用途。如需調色，請用 No.411~412 各色水性水泥漆以防褪色。
4. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，上塗底漆後，始可上塗面漆。
5. 陰雨或大氣相對濕度在 85RH 以上時，應避免施工；表面溫度介於 5℃~40℃時始可施工。

備 註

油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410406XX V1.3

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410