



# 虹牌油漆

## 水性磁性漆

### WATER BASE MAGNETIC PAINT

|           |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 產 品 號 碼   | No.482                                                                                                                                                                                                                           |
| 型 別       | 由耐水耐鹼性良好之水性醋酸乙烯共聚物樹脂，及特殊磁感性填料精製而成之水性磁性漆。                                                                                                                                                                                         |
| 用 途       | 適用於住家、廚房、遊戲間、辦公室、辦公大樓、學校、會議室增加室內牆面磁性用漆。                                                                                                                                                                                          |
| 特 性       | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險。</li><li>2. 採用先進製程低氣味樹脂，沒有油漆味。</li><li>3. 採用無毒不生鏽磁感性原料，性能持久不退。</li><li>4. 需多道施工才可達到所需的磁性（4 道，乾膜 400 <math>\mu</math>m 以上效果較佳）。</li><li>5. 建議搭配強力磁鐵使用，夾紙效果較好。</li></ol> |
| 顏 色       | 黑灰色                                                                                                                                                                                                                              |
| 重 量       | 2 Kg/ L 以上                                                                                                                                                                                                                       |
| 粘 度       | 85~110KU (25°C)                                                                                                                                                                                                                  |
| 乾 燥 時 間   | 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)                                                                                                                                                                                                     |
| 漆 膜 厚 度   | 濕膜 200 $\mu$ (Micron) 乾膜 100 $\mu$ (Micron)                                                                                                                                                                                      |
| 理 論 塗 佈 量 | 5 m <sup>2</sup> /L                                                                                                                                                                                                              |
| 塗 裝 間 隔   | 最少 4 小時                                                                                                                                                                                                                          |
| 總 不 揮 發 物 | 75% 以上                                                                                                                                                                                                                           |
| 調 薄 劑     | 自來水                                                                                                                                                                                                                              |
| 調 薄 劑 用 量 | 0~5%                                                                                                                                                                                                                             |
| 適 用 面 漆   | 各類水性水泥漆及乳膠漆（先以補土薄批整平）                                                                                                                                                                                                            |
| 貯 藏 安 定 性 | 正常情況下，至少三年。                                                                                                                                                                                                                      |
| 塗 裝 方 法   | 滾塗、噴塗                                                                                                                                                                                                                            |
| 注 意 事 項   | <ol style="list-style-type: none"><li>1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。</li><li>2. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。</li><li>3. 新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。</li></ol>          |
| 備 註       | 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。                                                                                                                                                                                                       |

PDM410482XX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

## 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410