



虹牌油漆

深色調合漆

READY-MIXED PAINT, DARK COLOR SERIES

產 品 號 碼	No.101：紅色調合漆 No.107：深色調合漆 No.110：#1-23 橙紅／#1-6 彩綠／#1-64 橘紅／#1-93 紫紅調合漆	No.106：黃／藍／深綠色調合漆 No.108：黑色調合漆
型 用 特	別 途 性	由長油性醇酸樹脂（Alkyd Resin）及特殊顏料精製而成之深色面漆。 適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。 1. 高光澤，流平性佳。 2. 漆膜堅韌、附著力強。 3. 抗濕、耐水性優良。 4. 容易施工。
光 澤	度 色	80% 以上 各色
顏 遮 蓋	力 量 度	No.101／110／106：8 m ² /L 以上 0.9 Kg/ L 以上
重 粘 乾 燥 時 間	度 厚 度	75～90 KU (25℃) 指觸 4 小時以內 濕膜 65 μ (Micron)
漆 膜 厚 度	量 佈 量	堅結 12 小時以內 (25℃) 乾膜 35 μ (Micron)
塗 佈 量	間 隔	58.3 m ² /Gal 15.4 m ² /L 17.1 m ² /Kg
塗 裝 間 隔	物 度	最少 10 小時 (25℃) 55% 以上
總 不 揮 發 物	劑 用 量	連續 80 ℃ 間歇 120 ℃ No.805 松香水 (OM-07)
耐 熱 溫 度	漆	5～10 % (視使用工具而定) 1. 木材：No.109 油性打底漆白色 2. 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆 No.906 紅丹防銹漆 (OP-92) No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93) (或按本公司指定用法施工)
調 薄 劑 用 量		No.905 紅丹漆 (OP-91) No.911 工程用紅丹漆 (SP-70)
適 用 底 漆		
貯 藏 安 定 性	正 常 情 況 下 ， 至 少 一 年 。	
塗 裝 方 法	刷 塗 、 噴 塗 、 滾 塗 (滾 塗 需 用 滾 塗 型)	
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄， 但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40℃ 以上) 或過低 (10℃ 以下時)，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 5. No.101 紅色調合漆不適做色母調配淺紅色漆，調色時請用 No.1707 特紅原色漆，以防褪色。 6. No.110 各色漆不適做色母調配淺色漆，以防發生褪色現象。 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。	
備 註		