調 合 漆 白 色

READY-MIXED PAINT, WHITE COLOR SERIES

產品號碼	No.102：特白調合漆　　No.111：一般用白色調合漆
型別	由長油性醇酸樹脂（Alkyd Resin）及耐候性鈦白粉精製而成之白色面漆。
用途	適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。
特性	1. 具有良好耐候性，不易褪色失光。 2. 抗濕、耐水性優良。 3. 漆膜堅韌、附著力強。 4. 容易施工。
光澤度	85% 以上
顏色	白色
遮蓋力	No.102：14 ㎡/L 以上 No.111：10 ㎡/L 以上
重量	1.1 Kg/ L 以上
粘度	75～90 KU（25℃）
乾燥時間	指觸 4 小時以內　　堅結 12 小時以內（25℃）
漆膜厚度	濕膜 80 μ（Micron）　　乾膜 35 μ（Micron）
理論塗佈量	47.0 ㎡/Gal　　12.5 ㎡/L　　10.4 ㎡/Kg
塗裝間隔	最少 10 小時（25℃）
總不揮發物	56% 以上
耐熱溫度	連續 80 ℃　　間歇 120 ℃
調薄劑	No.805 松香水（OM-07）
調薄劑用量	5～10 %（視使用工具而定）
適用底漆	1. 木材：No.109 油性打底漆白色 2. 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆　　No.905 紅丹漆（OP-91） No.906 紅丹防銹漆（OP-92）　No.911 工程用紅丹漆（SP-70） No.907 鋅鉻黃底漆（OP-93）　（或按本公司指定用法施工）
貯藏安定性	正常情況下，至少一年。
塗裝方法	刷塗、噴塗、滾塗（滾塗需用滾塗型）
注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高（40℃以上）或過低（10℃以下時），應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。
備註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

永記造漆工業股份有限公司
高雄市小港區沿海三路 26 號　TEL：07-8713181（15線）
FAX：07-8715443・8715833