水性環氧樹脂面漆

WATER-BASED CATALYZED EPOXY TOPCOAT



產品號碼: 1030

型 别: 以具優越耐候性、耐化性之水性樹脂,配以顏料、填充劑精製而成之二液型高效

能水性環氧面漆。

用 途: 適用於食品工廠、石化廠、醫院之室內外,耐污染性、無毒及耐候、耐化性之水

泥構造物及鋼材之裝飾與保護用漆。

特 性: 1.耐污染性優。

2.優良耐候性,不易粉化。

3.耐化學品濺潑。

4.水為稀釋劑,無引火危險,無毒性。

規格資訊: 色: 白色或各色 顏

> 光澤度: 55% 以上(淺色)

總不揮發物: 45 % 以上 (混合漆)

濕膜 100 μ (Micron) 建議膜厚: 乾膜 40 μ (Micron)

 $37.8 \text{ m}^2/\text{Gal}$ 理論塗佈量: $10.0 \text{ m}^2/\text{L}$ 適用塗料: 底 漆: 水泥底材:

No.467 高渗透型強效防水底漆

(建議搭配 No.467AD 密著促進劑混合使用效果佳)

No.420 彈性面漆專用底漆

No.1030CP 水性環氧樹脂透明底漆

No.1035 水性環氧樹脂三聚磷酸鋁防銹底漆

材: 錮

No.500P 水性鍍鋅漆

Νο.1011(75μ)/Νο.1075(100μ)/Νο.1030(40μ)/Νο.1030(4

 0μ)

比 重: 1.05 Kg/L 以上 (混合漆)

度: 75~90 KU (混合漆) 粘

混合調薄: 調 薄 劑 : 自來水

> 調薄劑用量: 0~5 % (不含清洗工具)

依桶裝標示 混合比:

可使用時間: 24 小時以上(混合漆 25℃)

塗裝方法: 刷塗、噴塗、滾塗

乾燥時間: 指觸 2 小時以內 堅結 10 小時以內 完全硬化 14 天 (25℃)

最少 18 小時 塗裝間隔:

貯藏安定性: 保存期間: 正常情況下,至少三年。 注意事項: 1.主劑、硬化劑按比例混合,充份攪拌均勻。

2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵,必須清除乾淨。

3.陰雨或大氣在 85% 相對濕度(RH)以上時,應避免施工。

4.本產品無明顯的膠化現象,請於規定可用時間內使用完畢。

1.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。



PDM10XXX1030X1 V1.1 2025-10-08