



虹牌油漆

水性調合漆

WATER-BASE GLOSS ENAMEL

產 品 號 碼	160
型 別	通用型水性醇酸面漆。
特 性	1. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險，且無閃鏽之疑慮。 2. 良好外觀及光澤保持性。 3. 良好的耐磨及耐候性。 4. 對醇酸系統底漆有良好附著。 5. 良好的耐水及耐油性。 6. 方便使用。
光 澤	有光
顏 色	各色
遮 蓋 力	12.5 m ² /L 以上
重 量	1.22 ± 0.05Kg/ L
粘 度	90~105KU (25℃)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 半堅結 6 小時以內 完全乾燥 七日以內 (25℃) (35 μ)
漆 膜 厚 度	濕膜 90μ (Micron) 乾膜 35μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	47.3 m ² /Gal 12.5 m ² /L
塗 裝 間 隔	最少 24 小時
總 不 揮 發 物	50±2%
調 薄 劑	自來水
調 薄 劑 用 量	重量率 0~10% (刷塗)、重量率 5~20% (有氣噴塗)
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少兩年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗。
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 為提升附著及防蝕性能，建議上塗前鋼材先行噴砂或打磨。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份、腐蝕性鹽類及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工；被塗物表面溫度應高於露點 3 度以上，避免在雨天或相對溼度高於 85% 的環境施工。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。