

永美耐單液聚脲

ONE COMPONENT MOISTURE-CURED POLYUREA



- 產品號碼：UP-228
- 型別：由聚脲樹脂、填充顏料及特殊助劑精心配製而成之高性能材料。
- 用途：各式防水、廠房地坪等工程。
- 特性：
1.黏著特性極佳、可當聚脲修補材。
2.塗膜具有彈性、高抗拉、高撕裂、高硬度及不滲水特性。
3.無須依比例預先攪拌混和，施工簡單方便。
- 規格資訊：
顏色：灰色
總不揮發物：90% 以上
建議膜厚：1~2mm
理論塗佈量：每組 10Kg 平均塗佈面積約 7~7.5 m² (參考用量，厚度 1mm)
適用塗料：底漆：No.785 優麗防水膜底漆 (一液型)、
No.1073 永保新透明水泥底漆
(或本公司推薦其它系統底漆)
面漆：UP-203 永美耐面漆、
No.781 優麗防水膜面漆
(需使用 No.785 轉接或本公司推薦其它系統面漆)
- 粘度：3000~12000cps (25°C)
可使用時間：1~2 小時內 (25°C)
- 塗裝方法：滾塗、刷塗
- 乾燥時間：指觸 2 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 貯藏安定性：保存期間：正常情況下，至少一年 (25°C，室內勿陽光直射)
- 注意事項：
1.不應在潮濕、污染或粉化的水泥素地底層施工。
2.溫度低於 15°C 下，薄膜硬化速度將變慢。
3.一次施工不得超過 2 mm，避免產生氣泡。
4.使用前須充分搖勻，打開包裝後盡快使用完。
5.若施工厚度一次超過 2mm 以上，塗膜堅結時間將會變慢。

PDM71XXUP228X1 V1.0 2024-05-01