



虹牌油漆

永美耐單液聚脲

ONE COMPONENT MOISTURE-CURED POLYUREA

產品號碼	UP-228
型別	由聚脲樹脂、填充顏料及特殊助劑精心配製而成之高性能材料。
用途	各式防水、廠房地坪等工程。
特性	<ol style="list-style-type: none">1. 黏著特性極佳、可當聚脲修補材。2. 塗膜具有彈性、高抗拉、高撕裂、高硬度及不滲水特性。3. 無須依比例預先攪拌混和，施工簡單方便。
顏色	灰色
黏度	3000~12000cps (25°C)
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 24 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
漆膜厚度	1~2mm
理論塗佈量	每組 10Kg 平均塗佈面積約 7~7.5 m ² (參考用量，厚度 1mm)
總不揮發物	90% 以上
可用時間	1~2 小時內 (25°C)
適用底漆	No.785 優麗防水膜底漆 (一液型)、No.1073 永保新透明水泥底漆 (或本公司推薦其它系統底漆)
適用面漆	UP-203 永美耐面漆、No.781 優麗防水膜面漆 (需使用 No.785 轉接或本公司推薦其它系統面漆)
貯藏安定性	正常情況下，至少一年 (25°C，室內勿陽光直射)
塗裝方法	滾塗、刷塗
施工注意事項	<ol style="list-style-type: none">1. 不應在潮濕、污染或粉化的水泥素地底層施工。2. 溫度低於 15°C 下，薄膜硬化速度將變慢。3. 一次施工不得超過 2 mm，避免產生氣泡。4. 使用前須充分搖勻，打開包裝後盡快使用完。5. 若施工厚度一次超過 2mm 以上，塗膜堅結時間將會變慢。