



# 虹牌油漆

## 水性木器封油底漆

### WATER-BASED WOOD BLOCKING SEALER

產 品 號 碼	YWP-103
型 別	由水性特殊合成樹脂與特殊填料等所配製而成之底漆。
用 途	傢俱、衣櫥、陳列櫥、壁板、手工藝品、運動器具等木製品之底漆。
特 性	1. 施工操作方便，乾燥速率快。 2. 有效防止木材油脂及單寧酸。 3. 乾燥成膜後透明度高，更能顯現出木紋質感。
顏 色	乳白色液體
重 量	1.0~1.1 Kg/ L
塗 膜 狀 態	平滑透明
粘 度	50~300 cps (LV2,RPM60) ( 25°C )
總 不 揮 發 物	30~32%
乾 燥 時 間	指觸 20~30 分鐘      硬乾時間 4 小時 (25°C/相對濕度 50% )
塗 裝 間 隔	可砂磨或重塗時間 2 小時以上
漆 膜 厚 度	濕膜 80 μ ( Micron )      乾膜 21 μ ( Micron )
理 論 塗 佈 量	44.53 m <sup>2</sup> /4L      11.8 m <sup>2</sup> /L      11.3 m <sup>2</sup> /Kg
調 薄 劑	清水
調 薄 劑 用 量	噴塗或刷塗時，建議原液塗裝或加水稀釋 0~5% 以利施工。
貯 藏 安 定 性	正常情況下，12 個月。
塗 裝 方 法	噴塗 (建議原液塗裝)、刷塗
注 意 事 項	1. 使用前請攪拌均勻。 2. 被塗物表面之灰塵、木屑或油脂等附著物，必須清除乾淨，如表面粗糙時，底塗部分應先用 # 180~240 砂紙研磨，面塗部分應先用 # 240~400 以上砂紙研磨，再用壓縮空氣吹除乾淨，漆料先行過濾後以利噴塗。 3. 含油量高的樹種 (例如含高油溶性油脂的松木類及高含量水溶性單寧酸的熱帶硬木如太平洋鐵木或橡木等) 建議先經過除油處理 (如木材先經適當風化或上封油底漆)。 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨以免發生硬化膠固。 5. 本項塗料請底、面系統搭配使用。 6. 本項塗料為弱酸性，與其他油漆混合會產生膠化反應。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。