

半光型水性水泥漆

SEMI-GLOSS EMULSION PAINT



- 產品號碼： 450-1
- 型別： 由耐水、耐鹼性非常優異之水性樹脂為主要成份，配合耐候顏料及添加劑精製而成之半光型水性水泥漆。
- 用途： 辦公大樓、觀光飯店、公共場所、醫院、店舖、住宅等水泥混凝土內壁之防護、裝飾用面漆。
- 特性： 1.使用清水為溶劑，無公害及引火危險。
2.以清水為調薄劑，可大幅降低施工費用。
3.具有半光光澤，塗膜堅固，外表美觀。
4.耐水性、耐鹼性優良。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、百合白、玫瑰白、米黃
 - 光澤度： 半光
 - 總不揮發物： 50% 以上
 - 建議膜厚： 濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 35 μ (Micron)
 - 理論塗佈量： 42.0 m^2 /Gal 11.0 m^2 /L
 - 適用塗料： 底漆： No.410-1 水性水泥底漆
 - 比重： 1.2 Kg/L 以上
 - 遮蓋力： 12.5 m^2 /L 以上
 - 粘度： 80~100KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： 自來水
 - 調薄劑用量： 5~10%
- 塗裝方法： 噴塗、刷塗、滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1/2 小時以內 堅結 3 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少三年。
- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加清水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 - 2.被塗物表面之油脂、灰塵、水份及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 3.新水泥牆因含有多量水份與游離鹼性物質，必將降低漆膜性能與附著性，必須等 2~3 星期待其完全乾燥後，水份值在 12% 以下，方可施工。
 - 4.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM410X04501X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw