



虹牌油漆

彩虹水性壓克力漆 326

水性壓克力面漆

產品號碼	RAINBOLIC 326
型別	改質水性壓克力面漆
特性	1. 適用於建築鋼材及非浸沒於水中的鋼材表面。 2. 使用清水為溶劑，無公害及引火危險，且無閃鏽之疑慮。 3. 良好外觀及光澤保持性。 4. 良好的耐磨及耐候性。
光澤	半光
顏色	白色、綠色及各指定色。
比重	$1.32 \pm 0.05 \text{ kg/L}$
粘度	90~105KU (25°C)
乾燥時間	指觸 2 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C) (40μ)
漆膜厚度	濕膜 90μ (Micron) 乾膜 40μ (Micron)
理論塗佈量	43.5 m ² /Gal 11.5 m ² /L (以乾膜 40μ 計算)
塗裝間隔	最少 3 小時
總不揮發物	59% $\pm$ 2%
體積固成分	46% $\pm$ 2%
調薄劑	自來水
調薄劑用量	重量率 0~5% (刷塗)、重量率 0~10% (無氣噴塗)
貯藏安定性	一年
塗裝方法	刷塗、噴塗。
注意事項	1. 使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。 2. 建議上塗前鋼材先行噴砂或打磨。 3. 被塗物表面之油脂、灰塵、水份、腐蝕性鹽類及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。 4. 被塗物表面溫度應高於露點 3°C 以上，雨天或相對濕度高於 75% 時應避免施工。