



# 虹牌油漆

## M.I.O. 防 銹 底 漆

### M.I.O. PRIMER

產 品 號 碼	No.950
型 別	由醇酸樹脂及特殊樹脂配以雲母片狀氧化鐵及鋁粉顏料精製而成之防銹漆。
用 途	鋼鐵構造物及橋樑、貯槽等防銹用中塗底漆。
特 性	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 乾燥迅速、附著力強。</li> <li>2. 耐水性及耐油性優良。</li> <li>3. 防銹性能甚佳，經 120 小時浸 3% 鹽水試驗無異狀。</li> <li>4. 耐紫外線、滲透性優良。</li> </ol>
光 澤	平光
顏 色	銀紅色
遮 蓋 力	20 m <sup>2</sup> /L 以上
重 量 度	1.4 Kg/L 以上
粘 度	80~100KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 1 小時以內                      堅結 3 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 125 μ (Micron)              乾膜 50 μ (Micron)
理 論 塗 佈 量	30.3 m <sup>2</sup> /Gal                      8.0 m <sup>2</sup> /L                      5.3 m <sup>2</sup> /Kg
塗 裝 間 隔	最少 4 小時
總 不 揮 發 物	60% 以上
調 薄 劑 用 量	No.805 松香水 (OM-07) 5~10% (不含清洗工具)
適 用 底 漆	No.904 防銹漆 (OP-95) No.905 紅丹漆 (OP-91) No.906 紅丹防銹漆 (OP-92) No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93) No.911 工程用紅丹漆 No.920 鋅鉻鐵鉛紅防銹底漆 (LZI) (OP-94) No.992 三聚磷酸鋁防銹漆
適 用 面 漆	虹牌調合漆、鮮麗漆
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗
注 意 事 項	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。</li> <li>2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。</li> <li>3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40°C 以上) 或過低 (10°C 以下時)，應避免施工。</li> <li>4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。</li> </ol>
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM090950XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

# 永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410