

彩虹水性壓克力漆 326



水性壓克力面漆

產品號碼：RAINBOLIC 326

型別：改質水性壓克力面漆

- 特性：
- 1.適用於建築鋼材及非浸沒於水中的鋼材表面。
 - 2.使用清水為溶劑，無公害及引火危險，且無閃鏽之疑慮。
 - 3.良好外觀及光澤保持性。
 - 4.良好的耐磨及耐候性。

規格資訊：顏色：白色、綠色及各指定色。

光澤度：半光

體積固含量：46% ±2%

總不揮發物：59% ±2%

建議膜厚：濕膜 90 μ (Micron) 乾膜 40 μ (Micron)

理論塗佈量：43.5 m²/Gal 11.5 m²/L (以乾膜 40 μ 計算)

比重：1.32 ± 0.05 kg/L

粘度：90~105KU (25°C)

混合調薄：調薄劑：自來水

調薄劑用量：重量率 0~5% (刷塗)、重量率 0~10% (無氣噴塗)

塗裝方法：刷塗、噴塗

乾燥時間：指觸 2 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C) (40 μ)

塗裝間隔：最少 3 小時

貯藏安定性：保存期間：一年

- 注意事項：
- 1.使用前必須充分攪拌均勻。油漆如太稠時，可酌加自來水調薄，但以不超過規定用量為原則。
 - 2.建議上塗前鋼材先行噴砂或打磨。
 - 3.被塗物表面之油脂、灰塵、水份、腐蝕性鹽類及其他附著污物，必須清除乾淨始可施工。
 - 4.被塗物表面溫度應高於露點 3°C 以上，雨天或相對濕度高於 75% 時應避免施工。

PDM30XX30326X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw