

優麗面漆(N型)

POLYURETHANE COATING, COLORS (N-TYPE)



- 產品號碼： 728S
- 型別： 由壓克力樹脂及 Polyol Resin 聚合物及不變黃聚異氰酸酯 (Polyisocyanate) 硬化劑構成之二液型有色面漆。
- 用途： 車輛、木製品及金屬、塑鋼 (F.R.P.) 等製品之面塗用色漆。
- 特性： 1.光澤度高，表面平滑美觀。
2.耐候性特佳，經久不變色，不失光。
3.耐藥品性非常優良，不易受酸、鹼、油脂、溶劑及鹽類等腐蝕性物質浸蝕。
4.具有優越之附著性與硬度及耐磨性。
- 規格資訊：
- 顏色： 各色
- 光澤度： 高光澤
- 體積固含量： 45% 以上 (混合漆)
- 建議膜厚： 濕膜 60 μ (Micron) 乾膜 30 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 63.0 m²/Gal 16.7 m²/L 15.2 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.711 優麗二度底漆 (木製品)
No.733 優麗鋅鉻黃底漆 (金屬製品或 FRP)
永保新系列底漆 (或本公司推薦其他系列底漆)
- 比重： 1.0 Kg/L 以上 (混合漆)
- 遮蓋力： 10 m²/L 以上 (混合漆) (因顏色而異)
- 粘度： 60~80 KU (混合漆) (25°C)
- 其他資訊： 耐熱溫度：連續 93°C 間歇 121°C
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
- 調薄劑用量： 10~20% (不含清洗工具)
- 混合比： 主劑：硬化劑=86：14 (重量比)
- 可使用時間： 4 小時 (混合漆 25°C)
- 塗裝方法： 1.噴塗 2.刷塗或滾塗
- 乾燥時間： 指觸 1 小時以內 堅結 6 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 4 小時 最多 30 天
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑與硬化劑必須按規定比例均勻調合。
 - 2.被塗面之水份、油脂、灰塵等附著污物應清除乾淨。
 - 3.稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。
 - 4.硬化劑因很容易與空氣中濕氣反應發生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊防止與空氣中水份接觸。
 - 5.因有可用時間限制，主劑與硬化劑混合後，必須在可用時間內用完。
 - 6.一次噴塗厚度超過 50 μ 時，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。
 - 7.塗裝器具用完後，應即洗淨以免發生硬化膠固。
 - 8.本項塗料底漆不適合使用噴漆二度底漆。
 - 9.陰雨或潮濕(相對濕度大於 85% 以上)時避免施工，除底材水氣影響附著外，漆磨會有失光的現象。
 - 10.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM71XX0728SX1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw