



虹牌油漆

深色調合漆

READY-MIXED PAINT, DARK COLOR SERIES

產 品 號 碼	No.101：紅色調合漆	No.106：黃／藍／深綠色調合漆
	No.107：深色調合漆	No.108：黑色調合漆
	No.110：#1-23 橙紅／#1-6 彩綠／#1-64 橘紅／#1-93 紫紅調合漆	
型 別	由長油性醇酸樹脂（Alkyd Resin）及特殊顏料精製而成之深色面漆。	
用 途	適用於室內外一般鐵材及木材構造物用之面漆。	
特 性	1. 高光澤，流平性佳。 2. 漆膜堅韌、附著力強。 3. 抗濕、耐水性優良。 4. 容易施工。	
光 澤	80% 以上	
顏 色	各色	
遮 蓋	No.101／110／106：8 m ² /L 以上 No.107／108：20 m ² /L 以上	
重 量	0.9 Kg/ L 以上	
粘 度	75～90 KU (25℃)	
乾 燥 時 間	指觸 4 小時以內	堅結 12 小時以內 (25℃)
漆 膜 厚 度	濕膜 65 μ (Micron)	乾膜 35 μ (Micron)
塗 佈 量	58.3 m ² /Gal 15.4 m ² /L 17.1 m ² /Kg	
塗 裝 間 隔	最少 10 小時 (25℃)	
總 不 揮 發 物	55% 以上	
耐 熱 溫 度	連續 80 ℃ 間歇 120 ℃	
調 薄 劑 用 量	No.805 松香水 (OM-07)	
適 用 底 漆	5～10 % (視使用工具而定) 1. 木材：No.109 油性打底漆白色 2. 鐵材：No.992 三聚磷酸鋁防銹漆 No.905 紅丹漆 (OP-91) No.906 紅丹防銹漆 (OP-92) No.911 工程用紅丹漆 (SP-70) No.907 鋅鉻黃底漆 (OP-93) (或按本公司指定用法施工)	
貯 藏 安 定 性	正常情況下，至少一年。	
塗 裝 方 法	刷塗、噴塗、滾塗 (滾塗需用滾塗型)	
注 意 事 項	1. 使用前必須充分攪拌均勻，油漆如太稠時，可酌加調薄劑調薄，但以不超過規定量為原則。 2. 被塗物表面之水份、油脂、鐵銹、污泥、損毀或鬆懈漆膜及腐蝕性鹽類等，附著污物必須清除乾淨，以確保油漆之防護功能。 3. 表面潮濕凝結有露水或在陰雨天，以及溫度過高 (40℃ 以上) 或過低 (10℃ 以下時)，應避免施工。 4. 做疊層塗裝時，必須等待下層漆膜完全乾燥後，始可施工。 5. No.101 紅色調合漆不適做色母調配淺紅色漆，調色時請用 No.1707 特紅原色漆，以防褪色。 6. No.110 各色漆不適做色母調配淺色漆，以防發生褪色現象。	
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。	