



虹牌油漆

永保新無溶劑面漆

EPOXY COATING, SOLVENTLESS

產 品 號 碼
型 別

No.1015GBM

由特殊無溶劑永保新樹脂 (Epoxy Resin) 及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。

用 途
特 性

化學廠、發電廠、鋼鐵廠設施及貯槽裡襯用防蝕面漆。

1. 漆膜堅韌，附著性非常優良。
2. 刷塗一道即可得 200μ 以上無針孔厚漆膜。
3. 耐水及耐油性特優。
4. 耐油與耐藥品性及防蝕等性能非常優良。
5. 耐機械磨損及電氣絕緣性優良。
6. 符合「綠建材」標章。

光 澤
顏 色
遮 蓋
重 量

85% 以上
有限制 (請參考色卡)
 $8\text{ m}^2/\text{L}$ 以上 (混合漆) (因顏色而異)

粘 度
乾 燥 時 間

1.35 Kg/L 以上 (混合漆)
 $90\sim 110\text{ KU}$ (25°C)

漆 膜 厚 度

指觸 6 小時以內 堅結 18 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
濕膜 375μ (Micron) 乾膜 350μ (Micron)

理 論 塗 佈 量

$10.2\text{ m}^2/\text{Gal}$ $2.7\text{ m}^2/\text{L}$ $2.3\text{ m}^2/\text{Kg}$

塗 裝 間 隔

最少 24 小時 最多 7 天 (25°C)

混 合 比

主劑：硬化劑=80：20 (重量比)

總 不 揮 發 物

95% 以上 (混合漆)

可 用 時 間

1/2 小時 (混合漆 25°C)

調 薄 劑 用 量

No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)

調 薄 劑 用 量

不得摻用

適 用 底 漆

No.1073 永保新透明水泥底漆 (或按本公司指定用法施工)

貯 藏 安 定 性

正常情況下，至少一年。

塗 裝 方 法

鏝填、刷塗

注 意 事 項

1. 主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，30 分鐘內須用完。
 2. 被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
 3. 陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
 4. 塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 5. 直接塗於水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。
 6. 塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
- 油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

備 註

PDM101015GX V1.1

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 • 8715833

TFG0410