

永保新無溶劑面漆

EPOXY COATING, SOLVENTLESS



- 產品號碼： 1015GBM
- 型別： 由特殊無溶劑永保新樹脂（Epoxy Resin）及硬化劑，配以耐化學性顏料精製而成之二液型無溶劑面漆。
- 用途： 化學廠、發電廠、鋼鐵廠設施及貯槽裡襯用防蝕面漆。
- 特性： 1.漆膜堅韌，附著性非常優良。
2.刷塗一道即可得 200 μ 以上無針孔厚漆膜。
3.耐水及耐油性特優。
4.耐油與耐藥品性及防蝕等性能非常優良。
5.耐機械磨損及電氣絕緣性優良。
6.符合「綠建材」標章。
- 規格資訊：
- 顏色： 有限制（請參考色卡）
- 光澤度： 85% 以上
- 總不揮發物： 95% 以上（混合漆）
- 建議膜厚： 濕膜 375 μ (Micron) 乾膜 350 μ (Micron)
- 理論塗佈量： 10.2 m²/Gal 2.7 m²/L 2.3 m²/Kg
- 適用塗料： 底漆： No.1073 永保新透明水泥底漆
(或按本公司指定用法施工)
- 比重： 1.35 Kg/L 以上（混合漆）
- 遮蓋力： 8 m²/L 以上（混合漆）（因顏色而異）
- 粘度： 90~110 KU (25°C)
- 混合調薄：
- 調薄劑： No.1005 永保新調薄劑 (SP-12) (僅可用以清洗工具)
- 調薄劑用量： 不得摻用
- 混合比： 主劑：硬化劑=80：20（重量比）
- 可使用時間： 1/2 小時（混合漆 25°C）
- 塗裝方法： 鏟填、刷塗
- 乾燥時間： 指觸 6 小時以內 堅結 18 小時以內 完全硬化 7 天 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 24 小時 最多 7 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，至少一年。
- 注意事項：
- 1.主劑及硬化劑必須按規定的比例均勻調合，5 分鐘內須用完。
 - 2.被塗物表面之水份、油脂、污泥、灰塵、鐵銹及腐蝕性鹽類等附著污物，必須清除乾淨。
 - 3.陰雨或大氣相對濕度在 85% RH 以上時，應避免施工，尤以表面潮濕者，必須使之完全乾燥。
 - 4.塗裝器具用完後，應立即洗淨。
 - 5.直接塗於水泥製品之表面時，必須完全乾燥後，始可施工。
 - 6.塗裝間隔超過規定時間時，必須將漆面磨粗以增加其附著力。
 - 7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小、工作環境而改變。

PDM10X1015GBX1 V1.0 2024-05-01