# 環氧酚醛高固型塗料

## HIGH BUILD NOVOLAC EPOXY COATING

RAINBOW 虹牌油漆

產品號碼：1572

型　　別：由環氧酚醛樹脂配以耐熱防蝕顏料精製而成之高固型份塗料。

用　　途：用於具耐化性需求之桶槽或耐熱構件。

特　　性：
1.具有良好之耐熱性，能耐熱至 205℃，耐冷至-196℃。
2.具備良好之耐化性，可耐強酸強鹼（符合 ASTM C267）。
3.可噴塗於無機鋅粉底漆上，加強防蝕效果。
4.於反覆加熱的系統上具有優異保護效果。
5.使用於戶外時需上塗面漆，高溫系統請用 No.1569，常溫系統請使用 PU 系列或是氟碳系列面漆。

規格資訊：
顏　　色：灰色、紅棕
體積固含量：70 ± 3 %
建議膜厚：濕膜 210 μm（Micron）　乾膜 150 μm（Micron）
理論塗佈量：18.2 ㎡/Gal　4.8 ㎡ /L　3.2 ㎡ /Kg　（乾膜 150 μm）
比　　重：1.50 Kg/L 以上
粘　　度：90KU 以上（25℃）
其他資訊：耐熱溫度：205℃

混合調薄：
調 薄 劑：可添加 3% ~5% 調薄劑 SP-12
可使用時間：4 小時（25℃）

乾燥時間：指觸 2 小時以內（25℃）　堅結 8 小時以內　靜置 7 天完全硬化(達可使用條件)

塗裝間隔：最低 4 小時　最高 3 天

貯藏安定性：保存期間：18 個月(25℃情況下)

注意事項：
1.被塗漆膜表面之油脂、水份、灰塵及鐵銹等必須清除乾淨。
2.碳鋼表面需處理至 SSPC-SP10Sa2 1/2（ISO 8501-1:2007）或手工除銹至 SIS St3，鍍鋅板及不銹鋼需掃砂至 SIS Sa1。
3.長時間不使用可能會有分層現象，使用前請先攪拌均勻。
4.耐化性詳細資訊請洽本公司技術服務人員。