

優麗單液 PU 面漆

MOISTURE CURED POLYURETHANE TOPCOAT



- 產品號碼： 747
- 類別： 由脂肪族聚異氰酸酯配合顏料精製而成之一液型濕氣硬化型之 PU 面漆。
- 用途： 鋼構、橋樑、桶槽、管線及各種鋼鐵製品等以及防水系統用之耐候面漆。
- 特性： 1.單液成份，施工簡單、省時省工。
2.耐化性、耐水性及耐候性特優。
3.漆膜具有高韌性及優異之抗拉強度。
4.最簡便之防蝕防水用面漆。
- 規格資訊：
- 顏色： 白色、灰色及指定色
- 體積固含量： 58 % 以上
- 建議膜厚： 濕膜 86 μm 乾膜 50 μm
- 理論塗佈量： 43.9 m^2/Gal 11.6 m^2/L 9.4 m^2/Kg @ DFT : 50 μm
- 適用塗料： 底漆： 永保新塗料、PU 漆、UP-100 聚脲系統、NO.789、NO.890
- 比重： 1.2 Kg/L 以上
- 遮蓋力： 12.5 m^2/L 以上
- 粘度： 60~100 KU (25°C)
- 混合調薄： 調薄劑： No.736 優麗漆調薄劑
- 調薄劑用量： 0~10 %
- 塗裝方法： 刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
- 乾燥時間： 指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
- 塗裝間隔： 最少 12 小時 最多 30 天 (25°C)
- 貯藏安定性： 保存期間： 正常情況下，12 個月。
- 注意事項：
- 1.被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。
 - 2.使用前需攪拌均勻，稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。
 - 3.因易與空氣中之水氣反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊以防與空氣中之水份接觸；如開罐後殘存塗料，需添加少量 No.736 優麗漆調薄劑蓋過油漆面或裝入較小容器蓋緊，以防膠化。
 - 4.一次噴塗厚度超過 100 μm ，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。
 - 5.最好於開罐後三天內用完，以免產生變質。
 - 6.相對溼度低於 50% 或高於 85% 時，不建議施作。
 - 7.油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小，工作環境而改。

PDM71XXX0747X1 V1.0 2024-05-01



永記造漆工業股份有限公司
YUNG CHI PAINT & VARNISH MFG. CO., LTD.

最新版次，請參照公司網頁；如查無資料，請洽業務人員

1/1

www.rainbowpaint.com.tw