



虹牌油漆

優麗單液 PU 面漆

MOISTURE CURED POLYURETHANE TOPCOAT

產 品 號 碼	No.747
型 別	由脂肪族聚異氰酸酯配合顏料精製而成之一液型濕氣硬化型之 PU 面漆。
用 途	鋼構、橋樑、桶槽、管線及各種鋼鐵製品等以及防水系統用之耐候面漆。
特 性	1. 單液成份，施工簡單、省時省工。 2. 耐化性、耐水性及耐候性特優。 3. 漆膜具有高韌性及優異之抗拉強度。 4. 最簡便之防蝕防水用面漆。
顏 色	白色、灰色及指定色
遮 蓋 力	12.5 m ² /L 以上
重 量	1.2 Kg/L 以上
粘 度	60~100 KU (25°C)
乾 燥 時 間	指觸 2 小時以內 堅結 8 小時以內 (25°C)
漆 膜 厚 度	濕膜 86 μm 乾膜 50 μm
塗 裝 間 隔	最少 12 小時 最多 30 天 (25°C)
理 論 塗 佈 量	43.9 m ² /Gal 11.6 m ² /L 9.4 m ² /Kg @ DFT : 50 μm
固 體 容 積	58 % 以上
調 薄 劑	No.736 優麗漆調薄劑
調 薄 劑 用 量	0~10 %
適 用 底 漆	永保新塗料、PU 漆、UP-100 聚脲系統、NO.789、NO.890
貯 藏 安 定 性	正常情況下，12 個月。
塗 裝 方 法	刷塗、滾塗、噴塗、無氣噴塗
注 意 事 項	1. 被塗物表面之水份、油脂、灰塵等附著污物必須清除乾淨。 2. 使用前需攪拌均勻，稀釋時應使用專用調薄劑以防氣泡或針孔之發生。 3. 因易與空氣中之水氣反應產生氣泡與膠化，必須將桶蓋蓋緊以防與空氣中之水份接觸；如開罐後殘存塗料，需添加少量 No.736 優麗漆調薄劑蓋過油漆面或裝入較小容器蓋緊，以防膠化。 4. 一次噴塗厚度超過 100 μm，極易產生氣泡，施工時應做有效管制。 5. 最好於開罐後三天內用完，以免產生變質。 6. 相對溼度低於 50% 或高於 85% 時，不建議施作。
備 註	油漆實際塗佈量會依被塗物的形狀大小，工作環境而改。

PDM710747XX V1.0

最新版次，請參照公司網頁； 如查無資料，請洽業務人員。

永記造漆工業股份有限公司

高雄市小港區沿海三路 26 號 TEL: 07-8713181 (15線)

FAX: 07-8715443 · 8715833

TFG0410